



日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 4月28日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-131698

出 願 人

Applicant (s):

花王株式会社

2001年 4月13日

Commissioner
Patent Office

及 川 耕 造

【書類名】 特許願

【整理番号】 KAP00-0312

【提出日】 平成12年 4月28日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C09K 3/14

【発明者】

 【住所又は居所】 和歌山市湊 1 3 3 4 番地 花王株式会社研究所内

 【氏名】 萩原 敏也

【発明者】

 【住所又は居所】 和歌山市湊 1 3 3 4 番地 花王株式会社研究所内

 【氏名】 藤井 滋夫

【発明者】

 【住所又は居所】 和歌山市湊 1 3 3 4 番地 花王株式会社研究所内

 【氏名】 大島 良暁

【特許出願人】

 【識別番号】 000000918

 【氏名又は名称】 花王株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100095832

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 細田 芳徳

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 050739

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 0000155

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ロールオフ低減剤

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 OH 基又は SH 基を有する炭素数 2 ～ 2 0 のカルボン酸、炭素数 1 ～ 2 0 のモノカルボン酸、炭素数 2 ～ 3 のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれるロールオフ低減剤。

【請求項 2】 OH 基又は SH 基を有する炭素数 2 ～ 2 0 のカルボン酸、炭素数 1 ～ 2 0 のモノカルボン酸、炭素数 2 ～ 3 のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれた 1 種以上のロールオフ低減剤と研磨材と水とを含有するロールオフ低減剤組成物。

【請求項 3】 OH 基又は SH 基を有する炭素数 2 ～ 2 0 のカルボン酸、炭素数 1 ～ 2 0 のモノカルボン酸、炭素数 2 ～ 3 のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれた 1 種以上のロールオフ低減剤を用いて、被研磨基板のロールオフを低減する方法。

【請求項 4】 OH 基又は SH 基を有する炭素数 2 ～ 2 0 のカルボン酸、炭素数 1 ～ 2 0 のモノカルボン酸、炭素数 2 ～ 3 のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれた 1 種以上のロールオフ低減剤を用いる被研磨基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ロールオフ低減剤に関する。さらに、該ロールオフ低減剤を含有するロールオフ低減剤組成物、前記ロールオフ低減剤を用いた被研磨基板のロールオフの低減方法、前記ロールオフ低減剤を用いた被研磨基板の製造方法に関する。

【背景技術】

年々、ハードディスクの容量をさらに高める技術への要求が高まっている。このハードディスクの大容量化のための手段として、研磨工程は発生する。

フ（基板の端面だれ）を低減し、より外周部まで記録できる基板を製造する手段が考えられており、例えば、研磨パッドを堅くする、研磨荷重を小さくするといったロールオフを低減しうる機械的研磨条件が検討されている。しかしながら、このロールオフを小さくするためのそれら機械的研磨条件はある程度の効果があるものの今だ充分とはいえない。

【0003】

また、ロールオフを低減し得る研磨用組成物として、水、 α -アルミナ粒子及び硝酸アルミニウムからなる組成物が知られている（特開平9-286975号公報）が、この組成物のロールオフ低減効果も充分とはいえず、さらにロールオフ低減効果に優れた研磨液成分の検討も充分になされていないのが現状である。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、研磨で生じる被研磨基板のロールオフを低減し、且つ研磨速度も向上し得るロールオフ低減剤、該ロールオフ低減剤を含有するロールオフ低減剤組成物、前記ロールオフ低減剤を用いて被研磨基板のロールオフを低減する方法、前記ロールオフ低減剤を用いた被研磨基板の製造方法を提供することを目的とする。なお、本明細書中において、ロールオフとは、研磨時に被研磨基板に発生する端面だれを指す。

【0005】

【課題を解決するための手段】

即ち、本発明の要旨は、

〔1〕OH基又はSH基を有する炭素数2～20のカルボン酸、炭素数1～20のモノカルボン酸、炭素数2～3のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれるロールオフ低減剤、

〔2〕OH基又はSH基を有する炭素数2～20のカルボン酸、炭素数1～20

のモノカルボン酸、炭素数2～3のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれるロールオフ低減剤を含有する組成物、該組成物を用いて被研磨基板のロールオフを低減する方法、並びに

〔3〕OH基又はSH基を有する炭素数2～20のカルボン酸、炭素数1～20

—

•

•

【 0 0 1 1 】

例としては、周期律表（長周期型）1 A、1 B、2 A、2 B、3 A、3 B、4 A

【 0 0 1 2 】

アルキルアンモニウムの具体例としては、テトラメチルアンモニウム、テトラ

【 0 0 1 3 】

有機アミン等の具体例としては、ジメチルアミン、トリメチルアミン、アルカ

【 0 0 1 4 】

これらの塩の中では、アンモニウム塩、ナトリウム塩及びカリウム塩が特に好

大體上， H_2O 和 H_2O_2 的濃度，與鐵離子、亞鐵離子、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 的濃度，成反比例。

剤組成物は、前記ロールオフ低減剤と研磨材と水とを含有してなるものである。

【0016】

ロールオフ低減剤組成物中におけるロールオフ低減剤の含有量は、ロールオフを低減する観点、研磨速度を向上させる観点から、0.01重量%以上が好ましく、また、経済的な観点、面質を向上させる観点から、5重量%以下が好ましい。より好ましくは0.01～3重量%、さらに好ましくは0.01～2重量%、もっとも好ましくは0.02～1重量%である。なお、ロールオフ低減剤は、単独で又は2種以上を混合して用いることができる。

【0017】

本発明に用いられる研磨材は、研磨用に一般に使用されている研磨材を使用することができる。該研磨材の例としては、金属；金属又は半金属の炭化物、窒化物、酸化物、ホウ化物；ダイヤモンド等が挙げられる。金属又は半金属元素は、周期律表（長周期型）の2A、2B、3A、3B、4A、4B、5A、6A、7A又は8族由来のものである。研磨材の具体例として、 α -アルミナ粒子、炭化ケイ素粒子、ダイヤモンド粒子、酸化マグネシウム粒子、酸化亜鉛粒子、酸化セリウム粒子、酸化ジルコニウム粒子、コロイダルシリカ粒子、ヒュームドシリカ粒子等が挙げられ、これらを1種以上使用することは、研磨速度を向上させる観点から好ましい。中でも、 α -アルミナ粒子、酸化セリウム粒子、酸化ジルコニウム粒子、コロイダルシリカ粒子、ヒュームドシリカ粒子等がさらに好ましく、 α -アルミナ粒子が特に好ましい。

【0018】

研磨材の一次粒子の平均粒径は、研磨速度を向上させる観点から、好ましくは0.01～3 μm 、さらに好ましくは0.02～0.8 μm 、特に好ましくは0.05～0.5 μm である。さらに、一次粒子が凝集して二次粒子を形成している場合は、同様に研磨速度を向上させる観点及び被研磨物の表面粗さを低減させる観点から、その

平均粒径は、好ましくは0.05～0.5 μm である。研磨材の一次粒子の平均粒径は、走査型電子顕微鏡で観察（好適には3000～30000倍）して画像解析を行い、粒径を測定することにより求めることができる。また、二次粒子の平均粒径は、研

一光回折法を用いて体積平均粒径として測定することができる。

【0019】

研磨材の比重は、分散性及び研磨装置への供給性及回収再利用性の観点から、その比重は2～6であることが好ましく、2～5であることがより好ましい。

【0020】

研磨材の含有量は、経済性及び表面粗さを小さくし、効率よく研磨することができるようにする観点から、ロールオフ低減剤組成物中において好ましくは1～40重量%、より好ましくは2～30重量%、さらに好ましくは3～15重量%である。

【0021】

本発明のロールオフ低減剤組成物中の水は、媒体として使用されるものであり、その含有量は被研磨物を効率良く研磨する観点から、好ましくは50～98.99重量%、より好ましくは60～98重量%、さらに好ましくは70～95重量%である。

【0022】

また、本発明のロールオフ低減剤組成物には、必要に応じて他の成分を配合することができる。

【0023】

他の成分としては、前記ロールオフ低減剤以外の有機酸及びその塩、例えば、多価カルボン酸、アミノポリカルボン酸、アミノ酸等の有機酸及びその塩や、無機酸及びその塩、酸化剤、増粘剤、分散剤、防錆剤、塩基性物質、界面活性剤等が挙げられる。有機酸及びその塩、無機酸及びその塩、並びに酸化剤の具体例としては、特開昭62-25187号公報2頁右上欄3～11行目、特開昭63-251163号公報2頁左下欄7行～14行、特開平1-205973号公報3頁左上欄11行～右上欄2行、特開平3-115383号公報2頁右下欄16行～3頁左上欄11行、特開平4-108887号公報2頁左下欄1行～9行、特開平4-275387号公報2頁右欄27行～3頁左欄12行、特開

これらの成分は単独で用いても良いし、2種以上を混合して用いても良い。また、その含有量は、その成分の機能を発現させる観点及び経済性の観点から、好

ましくはロールオフ低減剤組成物中 0.05~20 重量%、より好ましくは 0.05~10 重量%、さらに好ましくは 0.05~5 重量%である。

【0025】

尚、前記ロールオフ低減剤組成物中の各成分の濃度は、研磨する際の好ましい濃度であるが、該組成物製造時の濃度であってもよい。通常、濃縮液として組成物は製造され、これを使用時に希釈して用いる場合が多い。

【0026】

ロールオフ低減剤組成物の pH は、被研磨物の種類や要求品質等に応じて適宜決定することが好ましい。例えば、ロールオフ低減剤組成物の pH は、基板の洗浄性及び加工機械の腐食防止性、作業者の安全性の観点から、2~12 が好ましい。また、被研磨物が Ni-P メッキされたアルミニウム合金基板等の金属を主対象とした精密部品用基板である場合、研磨速度の向上と表面品質の向上の観点から、2~9 がより好ましく、3~8 が特に好ましい。さらに、半導体ウェハや半導体素子等の研磨、特にシリコン基板、ポリシリコン膜、 SiO_2 膜等の研磨に用いる場合は、研磨速度の向上と表面品質の向上の観点から、7~12 が好ましく、8~12 がより好ましく、9~11 が特に好ましい。該 pH は、必要により、硝酸、硫酸等の無機酸、多価カルボン酸やアミノポリカルボン酸、アミノ酸等の有機酸、及びその金属塩やアンモニウム塩、アンモニア、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アミン等の塩基性物質を適宜、所望量で配合することで調整することができる。

【0027】

本発明の対象である被研磨基板に代表される被研磨物の材質は、例えば、シリコン、アルミニウム、ニッケル、タングステン、銅、タンタル、チタン等の金属又は半金属、及びこれらの金属を主成分とした合金、ガラス、ガラス状カーボン、アモルファスカーボン等のガラス状物質、アルミナ、二酸化ケイ素、窒化ケイ

素、炭化ケイ素、炭化チタン、炭化銅、炭化タングステン、炭化タンタル、炭化チタン等の金属及びこれらの金属を主成分とする合金が被研磨物であるか、又はそれらの金属を含んだ半導体素子等が半導体基板が被研磨物であるかが好ましい。被

に、Ni-Pメッキされたアルミニウム合金からなる基板が、研磨する際に本発明のロールオフ低減剤を用いた場合、ロールオフが小さくできるので好ましい。

【0028】

これらの被研磨物の形状には特に制限がなく、例えば、ディスク状、プレート状、スラブ状、プリズム状等の平面部を有する形状や、レンズ等の曲面部を有する形状が本発明のロールオフ低減剤組成物を用いた研磨の対象となる。その中でも、ディスク状の被研磨物の研磨に特に優れている。

【0029】

本発明のロールオフ低減剤は、精密部品用基板の研磨に好適に用いられる。例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の磁気記録媒体の基板、フォトマスク基板、光学レンズ、光学ミラー、光学プリズム、半導体基板等の研磨に適している。半導体基板の研磨は、シリコンウェハ（ベアウェハ）のポリッシング工程、埋め込み素子分離膜の形成工程、層間絶縁膜の平坦化工程、埋め込み金属配線の形成工程、埋め込みキャパシタ形成工程等において行われる研磨がある。本発明のロールオフ低減剤組成物は、特に磁気ディスク基板の研磨に適している。

【0030】

本発明のロールオフ低減剤を用いる被研磨基板のロールオフ低減方法において、上記に挙げた被研磨基板を、本発明のロールオフ低減剤を含有した研磨液又は本発明のロールオフ低減剤組成物そのものを研磨液として用いて研磨することにより、被研磨基板のロールオフを顕著に低減させることができる。

【0031】

例えば、不織布状の有機高分子系の研磨布等を貼り付けた研磨盤で基板を挟み込み、本発明のロールオフ低減剤を含有させた研磨液、あるいは本発明のロール

オフ低減剤を用いて被研磨基板を製造することからなる。

【0032】

本発明に用いる被研磨基板、発明のロールオフ低減剤、例えば、触針式研磨液の

学式形状測定装置を用いて端面部分の形状を測定し、そのプロファイルより端面部分がディスク中央部に比べてどれくらい多く削れているかを数値化することにより評価することができる。

【0033】

数値化の方法は、図1に示すように、ディスク中心からある距離離れたA点とB点とC点といった測定曲線（被研磨基板の端面部分の形状を意味する）上の3点を取り、A点とC点を結んだ直線をベースラインとし、B点とベースラインとの距離（D）をいうものである。ロールオフが良いとは、Dの値がより0に近いことを言う。ロールオフ値は、Dを研磨前後のディスクの厚さの変化量の $1/2$ で除した値を言う。ロールオフ値は好ましくは0.2 $\mu\text{m}/\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは0.15 $\mu\text{m}/\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは0.10 $\mu\text{m}/\mu\text{m}$ である。

【0034】

なお、A点、B点及びC点の位置は、被測定物の大きさにより様々であるが、一般にB点はディスクの端部と中心を結ぶ線上をディスクの端部から0.5 mmの位置、C点は2.5 mmの位置、A点は4.5 mmの位置であることが好ましい。例えば、3.5インチディスクの場合は、A点、B点及びC点をそれぞれディスク中心から43 mm、47 mm及び45 mmの距離にとることが好ましい。

【0035】

また、精密部品用基板等の研磨工程において、本発明のロールオフ低減剤を用いることで、該基板のロールオフを顕著に低減させるだけでなく、研磨速度をも向上させるという利点がある。

【0036】

本発明の研磨液組成物は、ポリッシング工程において特に効果があるが、これ以外の研磨工程、例えば、ラッピング工程等にも同様に適用することができる。

【0037】

【実施例1】（比較例1）

研磨材（一次粒径の平均粒径0.23 μm 、二次粒子の平均粒径0.5 μm の α -アルミナ）純度約99.9%（重量割合）を、実施例1を用いたロールオフ低減剤及び水

較例に用いた化合物を表 1 に示す所定量と、イオン交換水残部とを混合・攪拌し、実施例 1～9、比較例 2～4 はアンモニアで pH を 4 に調整し、比較例 1、5 は硝酸で pH を 4 に調整し、実施例 1～9 及び比較例 1～5 の組成物 100 重量部を得た。

【0038】

得られた組成物を用い、ランク・テラーホブソン社製のタリーステップ（触針先端サイズ： $25\mu\text{m} \times 25\mu\text{m}$ 、ハイパスフィルター： $80\mu\text{m}$ 、測定長さ： 0.64mm ）によって測定した中心線平均粗さ Ra が $0.2\mu\text{m}$ 、厚さ 0.8mm 、直径 3.5 インチの Ni-P メッキされたアルミニウム合金からなる基板の表面を両面加工機により、以下の両面加工機の設定条件でポリッシングし、磁気記録媒体用基板として用いられる Ni-P メッキされたアルミニウム合金基板の研磨物を得た。

【0039】

両面加工機の設定条件を下記に示す。

＜両面加工機の設定条件＞

両面加工機：スピードファーム（株）製、9B 型両面加工機

加工圧力： 9.8kPa

研磨パッド：ポリテックス DG-H（ロデールニッタ社製）

定盤回転数： 50r/min

研磨液組成物供給流量： 100ml/min

研磨時間： 5min

投入した基板の枚数：10 枚

【0040】

研磨後、下記の測定方法で被研磨基板に発生したロールオフの値を求め、比較例 2 を基準として相対値を求めた。また、実施例のアルミニウム合金基板の厚さを膜厚計（ミットヨ（株）製、レーザー膜厚計 Model LGH-110/LHC-11N）を用い

て測定した結果を表 1 に示す。

結果を表 1 に示す。

【0041】

<ロールオフの測定方法>

測定装置：ミットヨ フォームトレーサーSV-C624

触針先端半径：2 μ m (コードNo.178-381)

触針圧：0.7mN 以下

速度：0.2mm/s

解析ソフト：SV-600微細輪郭解析システム version1.01

フィルター：LPF (Gaussian) 0.800mm

【0042】

上記の装置を用いて、ディスク中心から42.5mmから47.5mmまでのディスク端部の形状を測定し、A、B及びC点の位置をディスク中心からそれぞれ43mm、47mm及び45mmにとり、解析ソフトを用いて前記測定方法により、Dを求めた。この求められたDを研磨前後のディスクの厚さの変化量の1/2で除した値をロールオフ値とした。


【0043】

図 1 は、測定曲線とロールオフとの関係を示す図である。

【書類名】

図面

【図 1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

研磨で生じる被研磨基板のロールオフを低減し、且つ研磨速度も向上し得るロールオフ低減剤、該ロールオフ低減剤を含有するロールオフ低減剤組成物、前記ロールオフ低減剤を用いて被研磨基板のロールオフを低減する方法、前記ロールオフ低減剤を用いた被研磨基板の製造方法を提供すること。

【解決手段】

OH基又はSH基を有する炭素数2～20のカルボン酸、炭素数1～20のモノカルボン酸、炭素数2～3のジカルボン酸及びこれらの塩からなる群より選ばれるロールオフ低減剤、該ロールオフ低減剤と研磨材と水とを含有するロールオフ低減剤組成物、前記ロールオフ低減剤を用いて、被研磨基板のロールオフを低減する方法、並びに前記ロールオフ低減剤を用いる被研磨基板の製造方法。

【選択図】 なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000918]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

氏 名 花王株式会社